

AEROSANA VISCONN/AEROSANA VISCONN white

Spraybar lufttætning til alle overflader, blå-sort / hvid

Materiale	
Materiale	modificeret acrylatpolymerdispersion. Opløselig i vand
Egenskaber	
Værdier	
Farve AEROSANA VISCONN	mørkeblå. Sort efter fuldstændig udtørring
Farve AEROSANA VISCONN white	hvid
Basisvægt	ca. 200 g/m ² (tørret), afhængig af påføringstykkelse og underlag
Lagtykkelse	0,2 - 1,0 mm i våd tilstand
Z-værdi	Over 100 ved lagtykkelse på 1,8 mm i våd tilstand. 0,9 mm tykkelse i tør tilstand
Udendørs eksponering	3 måneder
Vandsøjle	2.000 mm
Modstand mod vandgennemgang	W1
Tæthed mod slagregn	op til 600 Pa
Lufttæthed	op til 1000 Pa
Arbejdstemperatur	fra +5 °C til +60 °C
Temperaturholdbarhed	fra -40 °C til +90 °C (tørret)
Matrialeforbrug	ca. 750 g/m ² , afhængig af påføringstykkelse og underlag
Tørretid / hærdning	ca. 12 - 48 timer (op til 20 °C, 65% rel. fugtighed) afhængig af påføringstykkelse og underlag
Opbevaring	fra 5 °C til 25 °C, forsegle og lufttæt, rør grundigt op inden brug



AEROSANA VISCONN FIBRE/AEROSANA VISCONN FIBRE white

Spraybar lufttætning til alle overflader, blå-sort / hvid. Forstærket med fibre til lukning af større revner op til 20 mm.

Materiale	
Materiale	modificeret acrylatpolymerdispersion, fiberforstærket. Opløselig i vand
Egenskaber	
Værdi	
Farve AEROSANA VISCONN FIBRE	mørkeblå. Sort efter fuldstændig udtørring
Farve AEROSANA VISCONN FIBRE white	hvid
Basisvægt	200 - 400 g/m ² (tørret), afhængig af påføringstykkelse og underlag
Lagtykkelse	0,6 - 1,4 mm i våd tilstand
Z-værdi	Over 100 ved lagtykkelse på 1,8 mm i våd tilstand. 0,9 mm tykkelse i tør tilstand
Udendørs eksponering	3 måneder
Vandsøjle	2.000 mm
Modstand mod vandgennemgang	W1
Arbejdstemperatur	fra +5 °C til +60 °C
Temperaturholdbarhed	fra -40 °C til +90 °C (tørret)
Matrialeforbrug	400-800 g/m ² , afhængig af påføringstykkelse og underlag
Tørretid / hærdning	ca. 6 - 48 timer. (op til 20 °C, 65% rel. fugtighed) afhængig af påføringstykkelse og underlag
Opbevaring	fra 5 °C til 25 °C, forsegle og lufttæt, rør grundigt op inden brug



AEROSANA FLEECE
Fleece til revne- eller fugebro i AEROSANA VISCONN-systemet

Leveringsformer

Produkt	Varenr.	GTIN	Leveringsform	Indhold	VE	Beholder
AEROSANA VISCONN	1AR01106	4026639211064	Spand	10 l	1	45
AEROSANA VISCONN	1AR02612	4026639226129	Pose	0,6 l	12	720
AEROSANA VISCONN white *	1AR01740	4026639217400	Spand	10 l	1	45
AEROSANA VISCONN white *	1AR02749	4026639227492	Pose	0,6 l	12	720
AEROSANA VISCONN FIBRE	1AR01677	4026639216779	Spand	5 l	1	60
AEROSANA VISCONN FIBRE	1AR02633	4026639226334	Pose	0,6 l	12	720
AEROSANA VISCONN FIBRE white *	1AR02711	4026639227119	Spand	5 l	1	60
AEROSANA VISCONN FIBRE white *	1AR02750	4026639227508	Pose	0,6 l	12	720
AEROSANA FLEECE	1AR01715	4026639217158	25 m x 150 mm	7,5 m ²	2	-
AEROFIXX	1AR02714	4026639227140	Karton	-	1	-

* Skaffevare



AEROFIXX
Påføringsværktøj til 600 ml poser i AEROSANA-systemet

Teknisk support
DK ☎ +45 7020 8700, byg@betapack.dk

proclima.com

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
D-68723 Schwetzingen

