



damp-tæt

# DB+

## fugtadaptiv dampbremse

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

**DB+** er en papirbaseret, robust og forstærket dampbremse med fugtighedsvariabel z-værdi.

**Anvendelse:** som damp- og lufttæt membran til tag, væg og loft i kombination med fiberbaserede isoleringsmaterialer, også indblæsningsisolering, i både diffusions-åbne og diffusionstætte konstruktioner.

**Egenskaber:** fremstillet af forstærket byggepapir med 0,23 mm tykkelse, hvilket giver styrke og fleksibilitet.

Den fugtighedsvariable dampbremse har en z-værdi (2,28-22,8) med middelværdi på 11 og beskytter mod fugt under skiftende forhold. Brandklasse E, lufttæt og temperaturbestandig op til 40°C.

**Montage:** Den påtrykte side vendes ind mod montøren. Membranen kan køre på langs eller tværs af underkonstruktionen. Ved vandret lægning max 1 m mellem spær; lægter bør støtte isoleringens vægt. Forsegl overlap for tæthed og ventilér under installationen.

**Begrænsninger:** DB+ må ikke strækkes. Skal tættes straks efter isolering, især om vinteren. Jævnlig ventilation anbefales.

**Opbevaring:** Tørt sted, væk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.



| DB-nr.: | Mål:        |
|---------|-------------|
| 2431666 | 1,35 x 50 m |
| 2431667 | 1,70 x 50 m |



HENT INFO – SCAN KODEN

### Tekniske specifikationer

|                             |                                                          |                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Farve                       | Blå                                                      |                               |
| Materiale                   | Genbrugspapir, glasfiberarmering og funktionsfolie af PE |                               |
| Egenskaber                  | Norm                                                     | Værdi                         |
| Membranvægt                 | EN 1849-2                                                | 190 g/m <sup>2</sup> *        |
| Tykkelse                    | EN 1849-2                                                | 0,23 mm *                     |
| Længde                      | EN 1849-2                                                | 50 m                          |
| Temperaturbestandighed      |                                                          | Op til +40°C                  |
| Diffusionsmodstand Z-værdi  | EN 1931                                                  | 2,28 til 22,8                 |
| Brandklasse                 | EN 13501-1                                               | E                             |
| Trækstyrke langs/tværs      | EN 13859-1                                               | 550/5 cm / 420/5 cm           |
| Brudforlængelse langs/tværs | EN 13859-1                                               | 5% / 5%                       |
| Rivefasthed langs/tværs     | EN 13859-1                                               | 70N / 70N                     |
| Ældningsbestandighed        | EN 1296 / EN 1931                                        | bestået                       |
| LCA (GWP total)             | Kg CO <sub>2</sub> eq                                    | 0,576 / pr. m <sup>2</sup> ** |
| Affaldskode (EAK)           |                                                          | 17 02 03                      |
| Garanti                     |                                                          | 30 år ***                     |

\* Tolerance +/- 10%

\*\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)

\*\*\* Se mere på [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.