

alpha Pro Undertag MH og MH+



alpha Pro Undertag MH og MH+ er et slidstærkt og diffusionsåbent undertag. DUKO klassificeret som MH (Middelhøj).

Highlights

- Let og diffusionsåbent undertag
- Tåler vejrlig i 3 måneder
- Lav rullevejgt
- Meget slidstærkt
- DUKO klassificeret (Middelhøj)
- 30 års genetableringsgaranti
- Præmonteret overlapstape på MH+

Egenskaber

Pro MH og MH+ er lette, men slidstærke undertag. Det er også meget diffusionsåbne, således at de kan ligge helt op ad isoleringen.

Anvendelse

Pro MH og MH+ anvendes som selvbærende undertag i både ventilerede og ikke-ventilerede konstruktioner med en taghældning over 15 grader. Kan også anvendes som vindspærre.

Montage

Montageanvisning skal følges nøje. Den trykte side af undertaget skal vende udad og alle samlinger tapes med UV-tape. Maks. spærafstand (cc) 1 meter. Kan monteres både på langs og på tværs af spær. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Pro MH og MH+ er IKKE trædesikkert eller faldsikkert. Kan ikke anvendes på tage med hældning under 15 grader.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Rullerne skal opbevares stående lodret. Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 3 måneders eksponering for UV / vejrlig.

alpha Pro Undertag MH og MH+

Dimensioner						
DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevægt	Pakkeantal
1899313	1,1m	30m	0,9mm *	230 g/m ² **	7,59 kg	30 rl / pl
1899318	1,1m	30m	0,9mm *	230 g/m ² **	7,59 kg	30 rl / pl
2347039	1,5 m	30m	0,9mm *	230 g/m ² **	10,35 kg	30 rl / pl

* Minimum

** Tolerance +/- 20%

Tekniske egenskaber		
Farve	Sort / grå	
Materiale		
Overside	Kunststoffilt	
Underside	Kunststoffilt kombineret med diffusionsåben plastfilm	
Egenskaber	Norm	Værdi
Fleksibilitet ved kulde	EN 13859-1 / EN1109	-40°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 13859-1 / EN12572	0,4 GPa s m ² /kg
Brandklasse	EN 13501-1	E
Vandtæthedsklasse	EN 13859-1	W1
Trækstyrke langs / tværs	EN 13859-1 / EN12311	600/5 cm / 650/5 cm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 13859-1	50% / 75%
Rivefasthed langs/ tværs	EN 13859-1 / EN12310	250N / 275N

DUKO[®] MH

DUKO[®] H
På fast underlag

alpha Pro undertag MH og MH+ er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

Miljø og bæredygtighed	
LCA (GWP total) A1-A3	0,88 kg CO ₂ eq /m ² ***
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

*** Data på baggrund af produktspecifik EPD data.

CE
13859